

Desmodur[®] E 3265 MPA/SN

特性 含六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 的脂肪族聚异氰酸酯预聚物
用于制备具有良好耐候性的湿固化单组分聚氨酯涂料

供应形式 溶于1-甲氧基乙酸丙酯-2 / naphtha[®] 100 溶剂中 (约6:29)

规格

特性	数值	单位	测试方法
NCO含量	10.4 ± 0.4	%	M105-ISO 11909
非挥发组分含量	65.0 ± 2.0	%	M020-ISO 3251
粘度, 23 °C	1200 ± 400	mPa·s	M014-ISO 3219/A.3
碘色值 (Iod)	≤ 4		M017-EN 1557
HDI单体	≤ 0.26	%	M106-ISO 10283

其它数据*

特性	数值	单位	测试方法
等量	约 404		
闪点	约 50	°C	DIN EN 22 719
密度, 20 °C	约 1.05	g/ml	DIN EN ISO 2811

*此数据为一般性资料, 不作为产品说明书的一部分。

特性/应用 Desmodur[®] E 3265 MPA/SN 适用于制备具有耐候性、色牢度以及良好耐溶剂性、耐磨性和耐化学性的户外用涂料。

溶解性/稀释性 Desmodur[®] E 3265 MPA/SN 一般与酯类 (如: 醋酸乙酯、醋酸丁酯、1-甲氧基乙酸丙酯-2) 及芳烃类溶剂 (如: 甲苯、二甲苯、Solvesso[®] 100 和Shellsol[®] A) 具有良好的相容性。但必须对稀释后溶液进行储存稳定性测试。Desmodur[®] E 3265 MPA/SN 与白油精不相容。不可使用醇类溶剂, 否则会与Desmodur[®] E 3265 MPA/SN 发生反应。仅可使用PU溶剂 (含水量<0.05%), 且溶剂中不得含有活性基团。粘合剂含量较低的溶剂不宜长时间储存, 否则会出现混浊和沉淀。

储存

- 储存于科思创原装密封容器中。
- 推荐储存温度: 10 - 30 °C。
- 避免潮气、热及外来物质。



Desmodur[®] E 3265 MPA/SN

一般信息：本产品对潮气敏感，必须储存在原装密封容器中。当储存于较高温度下时会造成粘度上升。

储存时间

科思创声明，在产品储存完全符合上述“储存”条款中的要求并恰当处理的情况下，该产品在运输单证上说明的运输之日起6个月内符合上述“规格或特性数值”条款中说明的规格或特性数值（根据情况适用）。如产品超过上述6个月的期限并不意味着不再符合规格或特性数值中的设定值。但是，科思创建议对自运输日起超过6个月的产品在使用前进行测试，以确认其是否仍符合规格或特性数值中的设定值。科思创对自运输日起超过6个月的产品不做任何承诺，也不对其不符合规格或特性数值中的设定值承担任何责任和义务。

安全

产品数据表只有在其相应的最新的安全数据表结合使用时才有效。任何安全相关信息之更新-根据法规要求-将只在安全数据表中体现，其副本也将随之修订和分发。相关信息，包括最新分类和标签、应用、处理方法以及更多安全有关的数据请参阅现行有效的安全数据表。

补充信息

该产品主要是用来作为硬化剂或涂层材料粘合剂。含有活性涂层材料或粘合剂的处理聚异氰酸酯和残余单体HDI需要适当的保护安全数据表中提到措施。因此，这些产品可能只能用在工业或行业应用。他们是不适合使用在居家（DIY）的应用。

您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助、信息及推荐内容进行测试，以确定其是否满足您的预期使用及应用需求。

具体的应用分析必须至少包含测试，以便从技术、健康、安全和环保的角度来确定其适用性。我方无需进行此类测试。除非我方另行书面同意，否则所有产品都严格按照标准销售条款进行出售，该标准销售条款将应您要求而提供。我方不对所提供的任何信息和技术协助进行担保或保证，如有变更，恕不另行通知。双方明确理解并同意，贵方将承担所有与使用我们的产品、技术协助和信息相关而导致的侵权、合同或其他方面的责任，并在此明确地使我方免受所有该等责任。此处未包含的任何声明或者推荐都未经授权，对我方不具任何约束力。

本声明项下任何内容都不得视为建议使用任何与任何材料及用途相关的任何专利权相违背的产品。

此处信息并不暗示或者事实上的授予任何专利权的许可。“本产品并非指定适用于医疗设备或者医疗设备中间产品的生产1)。

本产品也并非指定适用于其他需特别管理的应用（例如，包括化妆品、植物保护剂、肥料、植物增强剂、食品加工、食品接触等）。

如对产品的预期使用是用于生产医疗设备或者医疗设备中间产品或其他需特别管理的应用，必须事先与科思创联系，

获得其销售该产品用于该等目的同意。然而，就产品是否适用于生产医疗设备或者医疗设备中间产品、

“可与食品接触”的产品或者化妆品的确认，产品购买者必须自行做出，而不得依赖科思创的任何陈述。

1) 请详阅文件“科思创用于医疗用途产品使用指南”。版本：2018年1月

编者

中国上海浦东金桥出口加工区秦桥路33号，

邮编：201206

www.covestro.com

联系人：

CAS Single Point of Contact APAC

电话：cas_spoc_apac@covestro.com

第2页) 页 (共2页)

版本：2015-09-01

 **Desmodur[®]**

产品数据表